

Karta techniczna

FOLIA W PŁYNIE

Właściwości i zastosowanie

FOLIA W PŁYNIE to nowoczesny system powłokowy charakteryzujący się dużą odpornością na przenikanie wody. Ze względu na swoje właściwości polecana do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków (balkony, tarasy), jako bez spoinowa warstwa przeciwwilgociowa i odcinająca beton, mury i inne budowlane powierzchnie mineralne np.: tynki cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Doskonale zabezpiecza powierzchnie budowlane przed olejami, smarami, kwasami, zasadami, pleśnią i grzybami. Może być stosowana jako izolacja na powierzchnie przed położeniem płytek w układzie: podłoże-izolacja FOLIA W PŁYNIE wraz z całą gamą klejonych za jej pomocą taśm, łat i mankietów przeciwwilgociowych - klej do płytek ceramicznych - płytki ceramiczne. Można także stosować ją wewnątrz budynków w pomieszczeniach narażonych na stałe działanie wilgoci takich jak pralnie, łazienki, łazienki, natryski. Po wyschnięciu wytwarza elastyczną powłokę dobrze przenoszącą naprężenia i odkształcenia podłoża, nie pęka i nie odspaja się, jest mrozo- i wodoodporna.

Sposób stosowania

FOLIA W PŁYNIE jest gotową, jednoskładnikową, półpłynną masą uszczelniającą, którą przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Masę należy nakładać co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę nakładać za pomocą pędzla lub szczotki malarskiej starając się wetrzeć masę w podłoże. Kolejną warstwę nakładać po przeschnięciu poprzedniej, tj. po upływie około sześciu godzin. Każda warstwa powinna przeschnąć na całej powierzchni. Kolejne warstwy można nakładać tą samą metodą lub pacą metalową prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej. Grubość pojedynczej mokrej warstwy powinna wynosić 0,5-0,75 mm. Grubość hydroizolacji po wyschnięciu wszystkich warstw powinna być nie mniejsza niż 1,3 mm. Podłoże powinno być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Wszelkie pęknięcia, rysy zreperować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować preparatem SUPERGRUNT drobnocząsteczkowy. Po jego wyschnięciu (12H) nanosić dobrze wymieszany preparat na podłoże w postaci nierozcieńczonej pędzlem lub wałkiem. Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu. Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw



mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Podłoża należy – szczególnie powierzchnie o dużej nasiąkliwości i chłonności – zagruntować emulsją gruntującą SILIKON GRUNT. Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu nie wcześniej niż: - dla tynków mineralnych GŁAZ - przed upływem 4÷6 tygodni, - dla tynków akrylowych IMPREFARB - przed upływem 7 dni.

Temperatura stosowania i przechowywania

Od +5°C do +25°C. Przechowywać w pomieszczeniach nienasłonecznionych, chroniąc przed zamarzaniem. Trwałość 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Środki bezpieczeństwa

Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (WE 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (WE 220-239-6). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA! Gwarantujemy niezawodną jakość naszego produktu. Nasze zalecenia co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia własnych prób w określonych warunkach stosowania i przy określonych sposobach prowadzenia prac, na które nie mamy wpływu.